



SELLOTEC VINÍLICOS

Adhesivo Acuoso para el pegado de Revestimientos de PVC en palmetas y rollos.

- Libre de Solventes
- Fácil de aplicar
- Alto agarre inicial
- Buena adherencia final
- Adecuado para pisos calefaccionados

Campo de Aplicación:

Sellotec Vinílico, Dispersión adhesiva, recomendada para adherir revestimientos de PVC, como palmetas o rollos vinílicos, alfombras o cubrepisos con respaldo de latex y PVC, sobre superficies absorbentes. Especialmente para uso interior.

código	10.011.STC.007	10.011.STC.012
formatos	5 Kg	12 Kg
unid x caja	1	1
código	10.011.STC.026	
formatos	25 Kg	
unid x caja	1	

Composición:

Dispersión adhesiva acrílica libre de solventes disperso en agua.

Presentaciones:

Balde: 5, 12 y 25 Kilos.



Características Físico – Químicas:

Aspecto	:	Beige
Color	:	Pasta
Peso específico	:	1,3 Kg/Litro
Viscosidad	:	17.500 ± 25000 cps (Brookfield RVT Spindle # 6,20 rpm. 20°C)
Rendimiento	:	5 - 6 m ² /Kg.
Tiempo de espera	:	15 a 20 minutos
Tiempo de abierto	:	45 minutos (20°C)
Tiempo para usar	:	24 hrs. aprox.
Fraguado total	:	72 horas.
Resistencia a la temperatura una vez fraguado	:	70°C.
Resistencia a la humedad:		Buena
Tiempo de almacenaje	:	24 meses (23° C/ 55% H.R.)

Uso exclusivo de Comercial Soluex SpA.



SELLOTEC VINÍLICOS

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia, seca, firme y exenta de fisuras o grietas. Las superficies de hormigón deben ser limpiadas con cepillo de acero y aspiradas antes de aplicar el adhesivo. Si esto es insuficiente la losa debe ser pulida o desgastada.

Aplicación:

Revolver el Adhesivo Sellotec vinílico y aplicarlo sobre la superficie con una llana dentada de 2-3 mm. de profundidad. Tener en consideración, para cuando instale un revestimiento con espesores mayores a 2 mm o revestimientos con respaldo rugoso o de espuma, utilizar una llana dentada de 2,1 mm de profundidad, esperar 15 a 20 minutos e instalar el revestimiento presionando manualmente o usar rodillo, con el fin de eliminar las bolsas de aire.

Es recomendable que la aplicación del adhesivo se realice a una temperatura ambiente sobre 15°C y humedad relativa menor al 75%.

Los excesos de adhesivos pueden ser limpiados en forma inmediata con un paño húmedo.

Manos y herramientas lavar en forma inmediata con abundante agua.

Recomendación:

Cuando se instalan revestimientos sobre pisos calefaccionados, la calefacción debe haber estado en funcionamiento al menos 10 días antes. Apagar la calefacción para proceder a la instalación del revestimiento, en invierno debe bajar a la mitad la potencia (T° piso 20°C), 72 horas después de realizada la aplicación del revestimiento puede volver a encender la calefacción a su potencia máxima.

El tiempo abierto y tiempo de fraguado dependen de la temperatura y humedad relativa.

Si se ha formado "nata o piel" por el almacenamiento prolongado, retirar la capa y volver a cerrar el envase.

Precauciones:

Mantener lejos del alcance de los niños.

No eliminar el producto por el alcantarillado.

Proteger de las heladas durante el período de curado y almacenaje del producto.

Advertencia:

Es de absoluta responsabilidad del cliente utilizar, aplicar, destinar y emplear los productos y equipos adquiridos conforme a las instrucciones que se entregan y que están incorporadas en el producto y/o equipo que compró, sugeridos por el fabricante. Es deber del consumidor leer detenidamente las indicaciones, que consisten en la correcta aplicación y adecuación del producto, material o servicio a la finalidad que persigue el cliente.

Todo usuario debe efectuar pruebas y análisis completos para asegurar que los productos, equipos o servicios son seguros y adecuados para su uso final. Atendido que dichas pruebas, análisis y uso final que realiza el cliente no pueden ser controlados por Soluex, son de exclusiva responsabilidad del usuario y, por consiguiente, Soluex no será responsable de ninguna pérdida, dano o perjuicio ocasionado por el uso incorrecto o indebido o estén fuera de las instrucciones de los bienes, equipos o servicios adquiridos. Lo anterior en estricta concordancia con lo señalado en la parte final de la letra b) del artículo 3 de la ley 19.496 sobre Protección de los Derechos al Consumidor.

Fecha última revisión : **Noviembre 2017**

Uso exclusivo de Comercial Soluex SpA.